

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки, мебельных фасадов и панелей из МДФ, изделий из ППУ под отделку цветными эмальями, а также для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей: детских кроваток, стульев, столов, дверей, и других изделий.



Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	71±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,49±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск.	матовый

Свойства покрытия

- высокая эластичность;
- хорошая шлифуемость;
- превосходная укрывистость.

Подложки

МДФ, ППУ, различные породы древесины, шпон.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Полиуретановый грунт PU-0.206	100	100
Отвердитель №033	25	40
Отвердитель №034	25	40
Отвердитель №039*	20	30

* для грунтования изделий из ППУ

Жизнеспособность композиции при 20°C

с отвердителем №033	3 часа
с отвердителем №034	3 часа
с отвердителем №039	3 часа

Теретический расход 150-170 г/м²

Рекомендуемая шлифовальная бумага

Сухое шлифование	P280
Для заключительной обработки	P320

Способы нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, бар	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-2,0
Количество слоев	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	10-20%*

Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	5-10%*

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка с отвердителем №033 при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До ручного шлифования	1,5-2 часа
До механического шлифования	1,5-2 часа

Сушка с отвердителем №034 при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До ручного шлифования	3-4 часа
До механического шлифования	3-4 часа

Сушка с отвердителем №039 при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До ручного шлифования	3-4 часа
До механического шлифования	3-4 часа

Последующие покрытия: акриловые лаки, акриловые эмали, полиуретановые эмали.

Упаковка

Полиуретановый грунт PU-0.206	25 кг
Отвердитель №033	25 л
Отвердитель №034	15 л
Отвердитель №034	25 л
Отвердитель №039	5 л

Гарантийный срок хранения

Полиуретановый грунт PU-0.206	12 месяцев
Отвердитель №033	9 месяцев
Отвердитель №034	9 месяцев
Отвердитель №039	9 месяцев