

Полиэфирный грунт UP-O.1 13 белый

Полиэфирный грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку эмалями.



Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	90±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,5±0,02
Вязкость основы (DIN 6 при 20 °C)	40-60 сек
Блеск	глянцевый

Свойства покрытия

- высокая эластичность;
- быстрое время сушки;
- очень хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость.

Подложки

Изделия из МДФ.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%

Смешивание компонентов

По массе

Полиэфирный грунт UP-0.113	100
Отвердитель №084	2
Отвердитель №085	2
Ускоритель UP 86	2
Разбавитель	ацетон
Жизнеспособность композиции при 20°C	
с отвердителем №084	30-40 минут
с отвердителем №085	4 часа

Теоретический расход 150-250 г/м²

Рекомендуемая шлифовальная бумага (сухое шлифование)

Шлифование	P280
Финишное шлифование	P320

Способы нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,8-2,5
Количество слоев	2
Разбавитель	10-20%*

Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель	0-10%*

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка с отвердителем №084 при 20°C

От пыли	30 минут
На отлип	2 часа
До полного высыхания	18 часов
До ручного шлифования	6 часов
До механического шлифования	6 часов

Сушка с отвердителем №085 при 20°C

От пыли	30 минут
До полного высыхания	24 часа
До ручного шлифования	14 часов
До механического шлифования	14 часов



Последующие покрытия: акриловые эмали, акриловые лаки, полиуретановые эмали.

Упаковка

Полиэфирный грунт UP-O.113.	25 кг
Отвердитель №084	1 кг
Отвердитель №085	1 кг
Ускоритель UP 86	1 л

Гарантийный срок хранения

Полиэфирный грунт UP-O.113	12 месяцев
Отвердитель №084	9 месяцев
Отвердитель №085	9 месяцев
Ускоритель UP 86	9 месяцев