

Двухкомпонентная акриловая эмаль премиум класса. Применяется для окрашивания мебельных фасадов, дверей и других изделий из дерева подвергающихся воздействию УФ. Превосходно подходит для окрашивания фасадов кухонной мебели.

#### Технические показатели

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Сухой остаток           | 50±2%         |
| Плотность (DIN 51 757)  | 1,15±0,03     |
| Вязкость основы (DIN 4) | 70±100 секунд |
| Блеск (DIN 67 53)       | 10%           |
|                         | 25%           |

#### Свойства покрытия

- очень высокая скорость сушки;
- равномерность блеска;
- высокая стойкость к УФ;
- высокая стойкость к царапинам;
- высокая стойкость к пищевым продуктам.

#### Подложки

Акриловые, полиуретановые и полиэфирные грунты. Может наноситься на пористые породы древесины для получения открыто-пористой отделки.

#### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

#### Смешивание компонентов

|                                      | По массе     | По объему |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Акриловая эмаль LAC-5.060            | 100          | 100       |
| Отвердитель №003                     | 20           | 25        |
| Разбавитель для акриловых ЛКМ        | 10-20%*      |           |
| Жизнеспособность композиции при 20°C | 4 часа       |           |
| Теоретический расход                 | 120-150 г/м² |           |

\* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульт, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

#### Способ нанесения:

##### Пневматическое распыление

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Давление, бар     | 2,5-4,0 |
| Диаметр сопла, мм | 1,4-1,7 |
| Количество слоев  | 2-3     |

#### Возможные методы нанесения

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

#### Сушка при 20° C

|                   |          |
|-------------------|----------|
| От пыли           | 10 минут |
| На отлип          | 30 минут |
| До складирования. | 4 часа   |

#### Упаковка

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Акриловая эмаль LAC-5.060 | 25 кг |
| Отвердитель №003          | 5 л   |

#### Гарантийный срок хранения

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Акриловая эмаль LAC-5.060 | 12 месяцев |
| Отвердитель №003          | 12 месяцев |